

MARMIMINCIO s.r.l.

Via Scarpina, 1 - 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) P.IVA 03635810231

NOME MATERIALE MATERIAL NAME MATERIALBEZEICHNUNG NOM DU MATÉRIEL	CREMA LUNA alias MAREUIL EN PERIGNORD
RAPPORTO DI PROVA TEST REPORT VERSUCHSBERICHT RAPPORT DE TEST	1437/08 - 2008/10 - 2933/13 - 3722/15

Esame Petrografico Petrographic Examination Petrographische Bestimmung Examen pétrographique	BIOCALCARENITE LUTITICA LUTITIC BIO-CALCARENITE LUTITISCHER BIOKALKARENIT BIO CALCARÉNITE LUTITIQUE				UNI EN 12407:2007			
Resistenza alla flessione Flexural strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	Valore medio		15,0 MPa	8% +	UNI EN 12372:2007			
	Mean value							
	Durchschnittswert							
	Valeur moyenne							
Resistenza alla flessione dopo 14 cili di gelo/disgelo Flexural strength after 14 freeze/thaw cycles Biegezugfestigkeit nach 14 Zyklen Frosttauwechsel Résistance à la flexion après 14 cycles gel/dégel	Valore medio		16,4 MPa	8% +	UNI EN 12371:2010			
	Mean value							
	Durchschnittswert							
	Valeur moyenne							
Resistenza alla flessione dopo 56 cili di gelo/disgelo Flexural strength after 56 freeze/thaw cycles Biegezugfestigkeit nach 56 Zyklen Frosttauwechsel Résistance à la flexion après 56 cycles gel/dégel	Valore medio		15,9 MPa	5% +	UNI EN 12371:2010			
	Mean value							
	Durchschnittswert							
	Valeur moyenne							
Resistenza alla compressione Compressive strength Druckfestigkeit Résistance à la compression	Valore medio		151 MPa	151 MPa	UNI EN 1926:2007			
	Mean value							
	Durchschnittswert							
	Valeur moyenne							
Assorbimento d' acqua a pressione atmosferica Water absorption at atmospheric pressure Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck Absorption d' eau à la pression atmosphérique	0,9%				UNI EN 13755:2008			
Massa volumica apparente / Porosità' aperta Apparent density / Open porosity Rohdichte / Offene Porosität Masse volumique apparente / Porosité ouverte	Da 2621 a 2640 kg/m³		Variazione percentuale Percentage change Prozentuale Veränderung Variation en pourcentage	2,61%	UNI EN 1936:2007			
Carico di rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio Breaking load at dowel hole Ausbruchlast am Ankerdornloch Effort de rupture au niveau du goujon de l' agrafe	Valore medio		Distanza foro - faccia Distance hole - face Abstand Bohrloch-Vorderseite Distance du trou - face	12 mm	UNI EN 13364:2003			
	Mean value							
	Durchschnittswert							
	Valeur moyenne							
Resistenza allo shock termico Resistance to thermal shock Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen Résistance au choc thermique	Valore medio		Variazione percentuale Percentage change Prozentuale Veränderung Variation en pourcentage	NPD	UNI EN 14066:2013			
	Mean value							
	Durchschnittswert							
	Valeur moyenne							
Resistenza allo scivolamento - levigato Slip resistance Rutschwiderstand Résistance à la glissance	SRV asciutto		SRV bagnato SRV wet SRV nass SRV mouillé	lucida = 20	UNI EN 14231:2004			
	SRV dry							
	SRV trocken							
	SRV sec							

Resistenza allo scivolamento - levigato Slip resistance Rutschwiderstand Résistance à la glissance	SRV asciutto	levig. 400 = 53	SRV bagnato	levig. 400 = 20	UNI EN 14231:2004
	SRV dry		SRV wet		
	SRV trocken		SRV nass		
	SRV sec		SRV mouillé		
Resistenza all' abrasione Abrasion resistance Widerstandes gegen Verscheiss Résistance à l' usure			18,1 mm		UNI EN 14157:2005

La presente scheda è elaborata sulla base del Rapporto di Prova sopra indicato. I valori elencati sono valori medi ottenuti da ciascuna prova e calcolati secondo quanto prescritto dalle rispettive Norme. Al momento dell' effettiva emissione del prodotto sul mercato verrà emessa la corretta documentazione come da Regolamento.

This form has been prepared based on the test report indicated above. The values listed are the average values obtained from each test and calculated as prescribed by the respective standards. At the time of the actual issue of the product on the market it will be issued with the proper documentation as per the Regulations.

Die vorliegende Produktbeschreibung wird basierend auf dem oben genannten Prüfbericht abgefasst. Bei den aufgeführten Werten handelt es sich um die Durchschnittswerte der einzelnen Prüfungen, die gemäß den Vorgaben der jeweiligen Normen berechnet wurden. Die notwendige Dokumentation laut Verordnung wird bei der Inverkehrbringung des Produktes erstellt.

La présente fiche est élaborée sur la base du Rapport d'essai indiqué ci-dessus. Les valeurs listées sont des valeurs moyennes obtenues par chaque essai et calculées selon les prescriptions des Normes respectives. Au moment de l'émission effective du produit sur le marché, la Documentation appropriée sera émise, conformément au Règlement.