MARMIMINCIO s.r.l.
Via Scarpina, 1 - 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) P.IVA 03635810231

NOME MATERIALE **MATERIAL NAME** **MATERIALBEZEICHNUNG** **NOM DU MATÉRIEL**	**ROSA PERLINO alias ROSA ASIAGO**
RAPPORTO DI PROVA **TEST REPORT** **VERSUCHSBERICHT** **RAPPORT DE TEST**	**0040/16**

Esame Petrografico **Petrographic Examination** **Petrographische Bestimmung** **Examen pétrographique**	**BIOMICRITE** **BIOMICRITE** **BIOMIKRIT** **BIOMICRITE**				**UNI EN 12407:2007**
Resistenza alla flessione **Flexural strength** **Biegezugfestigkeit** **Résistance à la flexion**	**Valore medio** **Mean value** **Durchschnittswert** **Valeur moyenne**		**18,0 MPa**		**UNI EN 12372:2007**
Resistenza alla flessione dopo 14 cili di gelo/disgelo **Flexural strength after 14 freeze/thaw cycles** **Biegezugfestigkeit nach 14 Zyklen Frosttauwechsel** **Résistance à la flexion après 14 cycles gel/dégel**	**Valore medio** **Mean value** **Durchschnittswert** **Valeur moyenne**	**12,4 MPa**	**Variazione percentuale** **Percentage change** **Prozentuale Veränderung** **Variation en pourcentage**	**31% -**	**UNI EN 12371:2010**
Resistenza alla flessione dopo 56 cili di gelo/disgelo **Flexural strength after 56 freeze/thaw cycles** **Biegezugfestigkeit nach 56 Zyklen Frosttauwechsel** **Résistance à la flexion après 56 cycles gel/dégel**	**Valore medio** **Mean value** **Durchschnittswert** **Valeur moyenne**	**10,8 MPa**	**Variazione percentuale** **Percentage change** **Prozentuale Veränderung** **Variation en pourcentage**	**40% -**	**UNI EN 12371:2010**
Resistenza alla compressione **Compressive strength** **Druckfestigkeit** **Résistance à la compression**	**Valore medio** **Mean value** **Durchschnittswert** **Valeur moyenne**		**175 MPa**		**UNI EN 1926:2007**
Assorbimento d' acqua a pressione atmosferica **Water absorption at atmospheric pressure** **Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck** **Absorption d' eau à la pression atmosphérique**	**1,30%**				**UNI EN 13755:2008**
Massa volumica apparente / Porosita' aperta **Apparent density / Open porosity** **Rohdichte / Offene Porosità** **Masse volumique apparente / Porosité ouverte**	**Da 2605 a 2618 kg/m³**		**Variazione percentuale** **Percentage change** **Prozentuale Veränderung** **Variation en pourcentage**	**2,80%**	**UNI EN 1936:2007**
Carico di rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio **Breaking load at dowel hole** **Ausbruchlast am Ankerdornloch** **Effort de rupture au niveau du goujon de l' agrafe**	**Valore medio** **Mean value** **Durchschnittswert** **Valeur moyenne**	**1700 N**	**Distanza foro - faccia** **Distance hole - face** **Abstand Bohrloch-Vorderseite** **Distance du trou - face**	**10 mm**	**UNI EN 13364:2003**
Resistenza allo shock termico **Resistance to thermal shock** **Widerstandsfähigleit gegen Temperaturschwankunge** **Résistance au choc thermiqe**	**Valore medio** **Mean value** **Durchschnittswert** **Valeur moyenne**	**0,07%**	**Variazione percentuale** **Percentage change** **Prozentuale Veränderung** **Variation en pourcentage**	**28% -**	**UNI EN 14066:2013**
Resistenza allo scivolamento - levigato **Slip resistance** **Rutschwiderstand** **Résistance à la glissance**	**SRV asciutto** **SRV dry** **SRV trocken** **SRV sec**	**lucida = 50**	**SRV bagnato** **SRV wet** **SRV nass** **SRV mouillé**	**lucida = 4**	**UNI EN 14231:2004**

Resistenza allo scivolamento - levigato **Slip resistance** **Rutschwiderstand** **Résistance à la glissance**	**SRV asciutto** **SRV dry** **SRV trocken** **SRV sec**	**levig. 120 = 59**	**SRV bagnato** **SRV wet** **SRV nass** **SRV mouillé**	**levig. 120 = 39**	**UNI EN 14231:2004**
Resistenza all' abrasione **Abrasion resistance** **Widerstandes gegen Verscheiss** **Résistance à l' usure**	**20,0 mm**				**UNI EN 14157:2005**

La presente scheda è elaborata sulla base del Rapporto di Prova sopra indicato. I valori elencati sono valori medi ottenuti da ciascuna prova e calcolati secondo quanto prescritto dalle rispettive Norme. Al momento dell' effettiva emissione del prodotto sul mercato verrà emessa la corretta documentazione come da Regolamento.

This form has been prepared based on the test report indicated above. The values listed are the average values obtained from each test and calculated as prescribed by the respective standards. At the time of the actual issue of the product on the market it will be issued with the proper documentation as per the Regulations.

Die vorliegende Produktbeschreibung wird basierend auf dem oben genannten Prüfbericht abgefasst. Bei den aufgeführten Werten handelt es sich um die Durchschnittswerte der einzelnen Prüfungen, die gemäß den Vorgaben der jeweiligen Normen berechnet wurden. Die notwendige Dokumentation laut Verordnung wird bei der Inverkehrbringung des Produktes erstellt.

La présente fiche est élaborée sur la base du Rapport d'essai indiqué ci-dessus. Les valeurs listées sont des valeurs moyennes obtenues par chaque essai et calculées selon les prescriptions des Normes respectives. Au moment de l'émission effective du produit sur le marché, la Documentation appropriée sera émise, conformément au Réglement.